

Tempilstik®

Hızlı, hassas yüzey
sıcaklık göstergesi



80 yılı aşkın süredir hassasiyet, güven ve uygunluk sağlayan Tempilstik®, yüzey sıcaklık ölçümünde doğruluk ve güvenilirliğin en iyi uyumunu sunan orijinal sıcaklık gösterge çubuğudur. Ön ısıtma, geçiş ve kaynak sonrası ısıtma uygulamalarında doğru sıcaklığı gösterecek şekilde özel olarak tasarlanmış Tempilstik®, pek çok önemli işte kullanılabilen sanayi lideri bir üründür. Lütfen Tempilstik® renginin işlevinin bir parçası olmadığını unutmayınız, çünkü sıcaklık sinyali, erime işlemini içerir. Gösterge rengi, bildirimde bulunulmaksızın değişikliğe tabidir.

- 38°C (100°F) ila 1093°C (2000°F) aralığında 116 sıcaklık mevcuttur
- Çubuk, kolay ve hızlı görsel inceleme sağlayacak şekilde belirlenen sıcaklıkta anında erir
- %100 güvenilirlik sağlayan kalibrasyon gerektirmeyen ürün
- +/- %1 Fahrenheit ve +/- %3 Santigrat ölçüm hassasiyeti
- AWS D1.1, ASME Kodu Bölüm I, III ve VIII, ANSI/ASME Kodu B31.1 ve B31.3. ön ısıtma sıcaklık gerekliliklerine uygundur
- Gelişmiş izlenebilirlik için tüm çubuk boyunca basılı parça numarası, sıcaklık ve parti kodu
- ABD'de üretilmiştir

Endüstri Kullanımları:

- Kaynak
- Gemi yapımı
- Metal fabrikasyonu
- Demiryolu endüstrisi
- Hidrolik kırılma
- Petrol ve gaz

Yüzey Kullanımları:

- Çelik
- Demir
- Alüminyum
- Paslanmaz Çelik
- Cam
- Plastik
- Seramik

RIGHT
FOR
THE
JOB.™

Tempil®
Tempil.com

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer_Service@laco.com
LP97R00279TR

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L'AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com



Tempilstik®


Hızlı, hassas yüzey
sıcaklık göstergesi



Tempil®

Tempil.com

Art-N°	°C	°F	Art-N°	°C	°F
28000	38	100	28035	204	400
28300	40	104	28328	210	410
28002	43	109	28036	212	413
28004	48	119	28329	215	419
28301	50	122	28037	218	425
28005	52	125	28330	220	428
28302	55	131	28331	225	437
28303	60	140	28332	230	446
28006	66	150	28039	232	450
28304	70	158	28333	235	455
28007	73	163	28040	239	463
28305	75	167	28041	246	475
28008	76	169	28336	250	482
28009	79	175	28042	253	488
28306	80	176	28043	260	500
28010	83	182	28338	270	518
28307	85	185	28044	274	525
28011	87	188	28339	280	536
28308	90	194	28045	288	550
28012	93	200	28340	290	554
28309	95	203	28341	300	572
28013	97	206	28046	302	575
28310	100	212	28047	316	600
28014	101	213	28342	320	608
28015	104	219	28048	343	650
28016	107	225	28343	350	662
28312	110	230	28049	371	700
28313	115	239	28050	399	750
28314	120	248	28345	400	752
28019	121	250	28051	427	800
28020	124	256	28052	454	850
28315	125	257	28347	460	860
28021	128	263	28053	482	900
28316	130	266	28349	500	932
28022	132	269	28055	510	950
28023	135	275	28056	538	1000
28317	140	284	28057	550	1022
28024	142	288	28350	560	1040
28025	146	294	28058	566	1050
28026	149	300	28059	593	1100
28318	150	302	28351	600	1112
28027	152	306	28060	621	1150
28319	155	311	28352	625	1157
28028	156	313	28061	649	1200
28320	160	320	28062	677	1250
28029	163	325	28355	700	1292
28321	165	329	28063	704	1300
28322	170	338	28064	760	1400
28030	173	344	28065	788	1450
28323	175	347	28066	816	1500
28031	177	350	28067	843	1550
28324	180	356	28068	871	1600
28032	184	363	28069	899	1650
28325	190	374	28070	927	1700
28033	191	375	28072	982	1800
28326	195	383	28073	1038	1900
28034	198	388	28074	1066	1950
28327	200	392	28075	1093	2000



As manufacturer, we cannot control the conditions under which our products are being used or the many factors that have an effect on the use and application of our products. We disclaim liability for any damages caused by using our products. Please always perform compatibility tests to your application/material demands.